

7-110

Acryl-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-110 Acryl-Decklack ist ein 2K-Produkt für Einschicht-, Uni- und -Metallic-Lackierungen. Er ist besonders witterungs- und farbbeständig und weist einen hohen Glanzgrad auf.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierung 7-414, sowie Altackierungen



Schleifen Mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierung)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Decklack 7-110
Härter 9-080
Verdünner 1-430

Gewicht

Volumen

1000 g

5

500 g

3

100-150 g

0,7 - 1

Verarbeitungszeit 20°C

2 Stunden



Viskosität

16-18 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1,3-1.6 mm
3-3.5 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,09 - 0,11 inches
120-140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (ca. 50 µm)



Ablüfzeit zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung

10 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:



Staubtrocken:

10 Minuten

Griffest:

4-5 Stunden

Durchgetrocknet:

24 Stunden

Ofentrocknung bei 60°C:

30-40 Minuten




Kurzweile
Mittelweile

10 Minuten
15 Minuten



Überlackierbar mit SELEMIX-SYSTEM Acryl-Decklack
Nach Durchtrocknung und Zwischenschliff möglich



7-110

Acryl-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

7.6-8.8 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



**PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorf Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238**

A



**PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640**

CH



**PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22**