

7-820

KH-Rostschutzgrundierung, schnelltrocknend, extra

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-820 KH-Rostschutzgrundierung, ist eine schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füllvermögen und gutem Korrosionsschutz. Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlaufbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.

Untergrund und Vorbehandlung












Gründlich entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.



Blankes Eisen/Stahl schleifen mit P80-120 (trocken)
Altlackierungen schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken)

Verarbeitungshinweise

		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>	<u>Airless Volumen</u>	
	Mischungsverhältnis	Rostschutzgrundierung 7-820 Verdünner 1-610*	1000 g 300 - 400 g	2 1 - 1,5	5 1
		*Nitro-Verdünner, 1-215 oder Aromatenfreie Verdünner, 1-205 können auch eingesetzt werden			
	Verarbeitungszeit 20°C	Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung			
	Viskosität	Konventionel 20 - 25 Sek. DIN 4 bei 20°C Airless 34 -37 Sek. DIN 4 bei 20°C			
	Spritzdüse Spritzdruck	1.6 - 1.8 mm 3 - 4 bar			
	Spritzdüse Spritzdruck	0,11 - 0,13 inches 120 - 140 bar			
	Anzahl der Spritzgänge	2 = 35 - 50 µm			
	Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen	10 - 15 Minuten bei 20°C			
	Lufttrocknung bei 20°C: Staubfrei: Griffest:	10 - 15 Minuten 40 - 60 Minuten			
	Überlackierungszeit: Überlackierbar mit:	von mindestens 1 Stunde bis maximal 1 Monat bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich SELEMIX SYSTEM, lufttrocknende NC-, KH- und Chloralkyd-Decklacke			



7-820

KH-Rostschutzgrundierung, schnelltrocknend, extra

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.2-6.0 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D		PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden, Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238
A		PPG Handels GmbH, Siesenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg, Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640
CH		PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil, Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22