

KoliFix Grundfestiger

Lösemittelfreie Spezial-Grundierung, hervorragende Penetration und Verfestigung, bildet Haftbrücken, unverseifbar, 100% Reinacrylat, für außen und innen.

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>Eigenschaften</u> Lösemittelfreie Spezial-Grundierung mit einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Keine Sperrschichtwirkung. Hervorragende Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen. Für innen und außen.</p> <p><u>Werkstoffbasis</u> Reinacrylat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.</p> <p><u>Klassifizierung</u> Dichte: ca. 1,0</p> <p><u>Anwendungsbereich</u> Außen und innen für kreidende, sandende und stark saugende Untergründe.</p> <p><u>Verarbeitung</u> Streichen, Rollen, Airless-Spritzen.</p> <p><u>Beschichtungsaufbau</u> Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein. Nachputzstellen fachgerecht flutieren.</p> <p><u>Verträglichkeit</u> Nur mischbar mit gleichartigen und den dafür vorgesehenen Materialien aus dem Kolibri Lacke – Programm.</p> <p><u>Verbrauch</u> Ca. 100 - 150 ml/m² auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.</p> | <p><u>Hinweise Charakteristik</u> Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung verwenden, oder die benötigte Materialmenge mischen.</p> <p><u>Neue mineralische Untergründe</u> Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen (MG P II; P III) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser jedoch nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen. Bei mangelnder Abbindung, besteht Gefahr von Kalkausblühungen. Dies wird durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm eher unterbunden.</p> <p><u>Hinweise</u> Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker und Natursteine sorgfältig abdecken.</p> <p><u>Trocknung</u> (+ 20 C, 65 % r.F.) Trocknung nach ca. 2 - 3 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.</p> <p><u>Farbton</u> Grünlich</p> <p><u>Verpackungen</u> 10 Ltr. 5 Ltr. 1 Ltr.</p> | <p><u>Reinigung der Werkzeuge</u> Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser.</p> <p><u>Lagerung</u> Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen.</p> <p><u>Deklaration</u> Wassergefährdungsklasse WGK 1</p> <p><u>Sicherheitshinweise</u> Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.</p> <p><u>Entsorgung</u> Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden.</p> <p><u>Anmerkung</u> Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p> |
|--|---|--|