

Applikationsart:
Streichen / Pinseln



Verarbeitungstemperatur

Sollte nicht bei Arbeitstemperaturen unter +5 °C aufgetragen werden. In den nächsten Tagen nach der Beschichtung unbedingt Frost vermeiden.

Vorarbeiten

Reinigen Sie die Oberfläche von Fett, Öl, Rost, losen Partikeln usw.

Verdünnung

ISO*-Therm wird Anwendungsbereit geliefert. Vor Gebrauch immer gut aufrühren. ISO*-Therm kann mit maximal 4 % Wasser verdünnt werden.

Empfohlene Schichtdicke

Wir empfehlen ein Verbrauch von 1 - 1,2 kg/m². Entspricht einer Schichtdicke von 1 - 1,2 mm.

Anstrich

Erster Anstrich mehrmals dünn mit dem Pinsel in die selbe Richtung streichen, wirkt als Grundierung. Zweiter und eventuell dritter Anstrich ISO*-Therm wiederholt in die selbe Richtung streichen, der Pinsel wirkt als Spachtel.

Trockenzeit

Trockenzeit bei einer Schichtdicke von 1 - 1,2 mm, 25 °C und 55% Relative Feuchtigkeit:

Handtrocken: 3 Stunden

Trocken: 8 Stunden

Gehärtet: 48 Stunden

(abhängig von der Aussentemperatur)

Reinigung

Nach Gebrauch Pinsel gründlich mit Wasser reinigen.

Weitere Informationen sowie Datenblätter und Hinweise, finden Sie im unterem Downloadbereich auf:



KOLIBRILACKE.DE - Ihr Team von Kolibrilacke