

## Vinyl Primer Spray

### Produktbeschreibung

#### Typ

Dies ist ein einkomponentiger, physikalisch trocknender Vinylsealer/-primer. Schnelltrocknend.

#### Besondere Merkmale und Nutzen

Durch den hohen Anteil an Aluminiumflocken bietet das Produkt einen guten Schutz vor Wasser. Bietet ausgezeichnete Haftung für Antifouling. Für eine einfache Applikation wird das Produkt in Sprühdosen geliefert.

#### Empfohlene Anwendung

Für die Verwendung auf Motoren, Klappen, Propellern und Leichtmetallteilen unter Wasser. Speziell vorgesehen als Vorbereitung für Aqualine Antifouling geliefert in einer Sprühdose.

### Produktdaten

<b>Farbtöne</b>	aluminium		
<b>Festkörper</b>	38	± 2	Volumen%
<b>Flammpunkt</b>	Geschlossener Tiegel: -7°C (19,4°F)		
<b>VOC - USA</b>	615	g/l	EPA Method 24

### Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

### Anwendungsdaten

#### Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich

<b>Trocken</b>	Minimum	30 µm
<b>Trocken</b>	Maximum	40 µm
<b>Trocken</b>	Typisch	35 µm
<b>Nass</b>	Minimum	80 µm
<b>Nass</b>	Maximum	105 µm
<b>Nass</b>	Typisch	95 µm

#### Ergiebigkeit pro Anstrich

<b>Theoretisch</b>	Minimum	9,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretisch</b>	Maximum	12,7 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretisch</b>	Typisch	10,9 m <sup>2</sup> /l

#### Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Einkomponentig

### Verdüner

Jotun Thinner No. 7

### Trocknungszeiten

<b>Relative Luftfeuchtigkeit (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Untergrundtemperatur</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Oberflächen(hand)trocken</b>	30min	20min	15min	10min
<b>Durchgetrocknet</b>	4h	3h	2h	1.5h
<b>Überstreichbarkeitsintervall, Minimum</b>	4h	3h	2h	2h

## Verarbeitungshinweise

### Oberflächenvorbehandlung

Fettige, ölige oder anderweitig verunreinigte Flächen mit einem empfohlenen Jotun Yachting Reiniger waschen. Vor dem Beschichten muss die Fläche geschliffen oder abgetragen werden. Umgebende Bereiche, die nicht beschichtet werden, müssen abgedeckt werden. Für beste Ergebnisse muss der Untergrund sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Grundierung

Vor Beginn der Farbarbeiten das Gebinde 2 Minuten lang schütteln. Die Sprühdose 15-25 cm von der Fläche entfernt halten. Zwei Anstriche applizieren. Zwischen den Anstrichen 30 Minuten trocknen lassen. Die Sprühdose kopfüber halten und 3 Sekunden sprühen, um die Düse zu reinigen.

### Endanstrich

Drei Anstriche des ausgewählten Antifoulings applizieren.

### Bemerkungen

Lagerung in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen über 50 °C vermeiden.

### Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

### Abfallbeseitigung

Farbreste und Lösemittelreiniger (zum reinigen der Ausrüstung) müssen bei einem lokalen Recyclingcenter entsorgt werden.

---

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

---

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.