

7-413

Epoxy-Grundierung

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-413 Epoxy-Grundierung ist ein 2K-Produkt mit gutem Füllvermögen. Es kann sowohl nass in nass als auch mit zwischenschliff verarbeitet werden. Das Produkt ist vorgesehen für die Beschichtung von Aluminium und Edelstahl.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich reinigen vor dem Lackieren.



Nicht auf Säure und KH-Grundierungen auftragen.



Edelstahl schleifen mit P80-120 (trocken) oder sandgestrahlt
Aluminium Scotch-Brite oder P280-320 (trocken)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

Grundierung 7-413
Härter 9-010*
Verdüner 1-410

Gewicht

1000 g
200 g
250-300 g

Volumen

3,5
1
1,3 - 1,6

*Epoxy-Härter, schnell, 9-011 kann auch eingesetzt werden



Verarbeitungszeit 20°C

6 Stunden



Viskosität

Konventionel 18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C
Airless 37-42 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.6-1.8 mm
3-4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,13 - 0,15 inches
120-140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (40-80 µm)



Ablüßzeit zwischen
den Spritzgängen

10-15 Minuten 20°C



Lufttrocknung bei 20°C:


Staubfrei:
Griffest:

20-30 Minuten
6-8 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX-SYSTEM
EP-Decklack

von mindestens 2 Stunden bis maximal 24
Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



7-413

Epoxy-Grundierung

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

6.5-7 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22