

KoliFass matt

Lösemittelfreie, algizid und fungizid eingestellte, wasserabweisende, diffusionsfähige, strukturerhaltende, umweltschonende, matte Reinacrylat - Fassadenfarbe.

<p><u>Eigenschaften</u> Lösemittelfreie, Algizid und Fungizid, matte Reinacrylat - Fassadenfarbe nach DIN EN 13300 für Innen und Außen.</p> <p><u>Werkstoffbasis</u> 100% Reinacrylat Dispersion, Titandioxid, mineralischen Zuschlagstoffen wie Calcite, etc.</p> <p><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u> Sd (H₂O) < 0,03 m, entspricht der Klasse I „hoch wasserdampfdurchlässig“ nach DIN EN ISO 7783</p> <p><u>Wasseraufnahmekoeffizient:</u> w-Wert < 0,05 kg/(m²·h0,5), entspricht der Klasse III „niedrig wasserdurchlässig“ nach DIN EN 1062-3.</p> <p><u>Verarbeitung</u> Die Verarbeitungstemperatur sollte min. + 6 C betragen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Bei Beton, Putz und saugenden Untergründen, empfiehlt sich eine Grundierung mit Hydrosol Grundfestiger LF.</p> <p><u>Anwendungsbereich</u> KoliFass matt ist geeignet für alle bauüblichen mineralischen Untergründe zur Erzielung dekorativer, wetterbeständiger Oberflächen.</p> <p><u>Verträglichkeit / Abtönbarkeit</u> Mit allen handelsüblichen Voll- und Abtönfarben.</p>	<p><u>Schutzkolloide bei Frühfeuchtebelastung</u> Bei frühzeitiger Feuchtebelastung nach der Applikation (Tauwasser oder Regen) können wasserlösliche Schutzkolloide konzentriert aus dem Anstrichfilm herausgelöst werden und sich an der Beschichtungsoberfläche als glänzende Abläufer darstellen. Beim Auftreten solcher Abläufer die Flächen nicht direkt überarbeiten. Die wasserlöslichen Hilfsstoffe werden durch weitere Feuchtebelastung (Regen) selbsttätig wieder abgewaschen. Soll trotzdem eine direkte Überarbeitung erfolgen müssen die Ablaufspuren im Vorfeld gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Zur Vermeidung die Beschichtungsarbeiten nur bei geeigneten Witterungsverhältnissen ausführen.</p> <p><u>Verbrauch</u> Ca. 150 – 200 ml/m². auf glattem Untergrund. Bei rauen Flächen erhöht sich der Verbrauch entsprechend. Genaue Verbrauchsmenge durch Probestrich am Objekt ermitteln.</p> <p><u>Verpackungen</u> 12,5 Ltr. 10 Ltr. 5 Ltr. 2,5 Ltr.</p> <p><u>Farbtöne</u> Standard: weiß</p> <p><u>Trocknung</u> (+ 20 C, 65 % r.F.) Trocknung nach ca. 10 – 12 Std. Bei niedriger Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.</p> <p><u>Reinigung der Werkzeuge</u> Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser.</p> <p><u>Lagerung</u> Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde schnellstens verbrauchen.</p>	<p><u>Farbige Beschichtung im WDV - System</u> Farbige Schlussbeschichtungen in den WDV - Systemen mit einem Hellbezugswert > 20 sind ohne Einschränkungen möglich. Farbtöne unter Hellbezugswert < 20 sind Einschränkungen unterworfen und zu vermeiden. (Aufheizung durch Sonneneinstrahlung)</p> <p><u>Deklaration</u> Wassergefährdungsklasse WGK 1</p> <p><u>Sicherheitshinweise</u> Bei Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.</p> <p><u>Entsorgung</u> Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Binder können als Hausmüll entsorgt werden.</p> <p><u>Anmerkung</u> Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p>
---	--	--